

Recette de la peinture à l'ocre

document réalisé par les Petites Ruches
<https://petitesruches.fr>



Pour faire 1 kilo de peinture :

Faire bouillir 450 ml d'eau dans une cocotte

Pendant ce temps, diluer 55 g de farine dans 250 ml d'eau froide

Verser ce mélange farine + eau dans la cocotte juste avant l'ébullition

Cuire 15 minutes

Ajouter 200 g de pigments (ocre)
et 20 g de sulfate de fer

Cuire encore 15 minutes

Ajouter 75 g d'huile de lin (8cl)

cuire encore 15 mn

En fin de cuisson, ajouter 15g de savon liquide (1cl)



Cette peinture protège les bois extérieurs très durablement. Elle est couramment utilisée en Scandinavie pour recouvrir les bois exposés aux intempéries. C'est une peinture écologique et économique.

Une fois préparée, la peinture se conserve quelques semaines. Il est préférable de la fabriquer au fur et à mesure des besoins.

Diluer avec un peu d'eau si nécessaire.